

## BOFIMEX 357 EP Primer

Oplosmiddelvrije iets elastische twee componenten epoxyprimer.

### Toepassingsgebied

Als grondlaag voor Bofimex 350 Reparatiemortel. Tevens geschikt als hechtlaag tussen oud en nieuw beton.

### Belangrijke voordelen

- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- Niet ontvlambaar
- Gemakkelijk te verwerken
- Waarneembare pot-life
- Hoge chemische bestendigheid
- Zeer slijtvast

### Verwerking

Voorbehandeling van de ondergrond

Beton en andere minerale ondergronden dienen droog en vrij te zijn van cementhuid, loszittende delen, stof, vet en vuil. De aangetaste beton tot op de gezonde beton weghakken. Blootliggend wapeningsstaal ontroesten. Het reparatievlak en het wapeningsstaal voorzien van een laag Bofimex 357G Primer.

Menging:

De componenten dienen in hun geheel zorgvuldig te worden gemengd. Giet component B (harder) volledig in de verpakking van component A (hars). Mechanisch mengen met een laag toerental, zodanig dat weinig lucht inslaat, gedurende ca. 3 minuten, tot een homogene massa in één kleur ontstaat.

Verwerking:

Het mengsel wordt aangebracht door gieten, rollen of kwasten. Bij kou wordt de hars stroperig, voor gebruik de beide componenten op kamer temperatuur brengen.

### Technische productinformatie

Verwerkingstemperatuur	minimaal 10°C, maximaal 35°C.
Gereedschap	Kwast, roller.
Reiniging gereedschap	Bofimex 675 EP
Verdunning	Kant en klaar product, niet verdunnen.
Verbruik	ca. 300 gr/m <sup>2</sup> .
Pot-life	40 min bij 20°C, 20 min bij 30 °C
Vaste stofgehalte	100 %
Soortelijke massa	1,1 kg/liter
Kleur	Transparant, gelig
Uithardingstijd	48 uur bij 20°C
Hechting aan beton	groter dan de treksterkte van de beton.
Druksterkte	50 N/mm <sup>2</sup> .
Buigtreksterkte	28 N/mm <sup>2</sup> .
Verpakking	Units van 1, 3 of 8 kg
Houdbaarheid	1 jaar, opslag tussen 5°C en 30°C
Veiligheid	Zie veiligheidsinformatieblad.

### Opmerking:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethode worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.