

BOFIMEX 699 Anti-Klad Coating

Watergedragen, transparante, opofferende anti-graffiti coating op basis van geëmulgeerde bijenwas, speciaal ontwikkeld voor vollewand metselwerk (monumentaal metselwerk).

Toepassingsgebied

Onbehandelde metselwerk, beton, stucwerk en natuursteen e.d.

Belangrijke voordelen

- watergedragen.
- eenvoudig aan te brengen.
- geen hinderlijke glimmende filmlaag.
- graffiti verwijderen met heet water.
- ondergrond blijft volledig ademend.
- sterk waterwerend.

Verwerking

Applicatie

Het product wordt in twee lagen aangebracht. De ondergrond dient winddroog, schoon, alg- en mosvrij, stof- en vetvrij te zijn. Beschadigingen dienen vooraf te worden hersteld. Het product dient bij voorkeur te worden aangebracht d.m.v. airless apparatuur. Indien met de kwast opgebracht, zorgdragen voor voldoende opname. Bofimex 699 kan op licht vochtige ondergronden worden toegepast. Bij niet poreuze ondergronden: dun opbrengen en na droging uitwrijven. Eventueel op glas gemorste Bofimex 699 met heet water verwijderen.

Temperatuur

Tussen 5 - 30 °C. Niet verwerken bij sterke zonlichtbestraling of bij regen verwachting binnen 24 uur na applicatie. De r.v. mag niet meer dan 90 % bedragen

Verbruik

Theoretisch rendement gebruiksklaar product ca. 0,8 - 3 m ² /liter:	beton	3 m ² /l
	mergel	0,8 m ² /l
	normale baksteen	2 m ² /l.

Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatie omstandigheden enz. Het verdient aanbeveling om vooraf een proefvlak op te zetten.

Graffiti verwijdering

Het verwijderen van kan zeer snel geschieden door middel van heet water onder een druk van 40 tot 150 bar.

Technische productinformatie

Kleur	Melkwit, na droging transparant
Consistentie	Vloeibaar
pH	4,5 – 4,7
Opslag	Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	In ongeopende verpakking 1 jaar
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Verpakking	Verpakt in cans van 25 liter
ADR/VLG	Vrij

Opmerking:

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd doorgegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten, maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.